

TEHNIČKI LIST

PERGAMIN

Neposuti, bitumenom impregnisani krovni karton

Opis proizvoda: **PERGAMIN** se sastoji od krovnog kartona koji je potpuno impregnisan bitumenom..

Osobine proizvoda: **PERGAMIN** odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13859-1 tip W1

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN 13859-1:2010
Uložak		krovni karton	
Površinska zaštita		bez zaštite	
Dužina	1848-1	m	≥ 20
Širina	1848-1	m	0.995 do 1.015
Pravost trake	1848-1	20mm/10m	odgovara
Masa trake po jedinici površine	1849-1	kg/m ²	≥0.40
Vodonepropusnost	1928/2000	kPa	W1
Vodonepropusnost posle veštačkog starenja (12 nedelja / 70°C)	1296/1928	kPa	W1
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ 0
Otpornost na cepanje <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	12310-01	N	≥20 ≥20
Dimenzionalna stabilnost <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	1107-1	%	≤ 0.6 ≤ 0.6
Propustljivost vodene pare, S _d	1931	m	< 2
Reakcija na požar	13501-1	razred	F
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Annex A	-	otporan
Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	12311-1	N/50mm	≥250 ≥150
Izduženje <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	12311-1	%	≥1.0 ≥1.0
Prekidna sila posle veštačkog starenja (12 nedelja/70°C) <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	12311-1	N/50mm	≥200 ≥100
Izduženje posle veštačkog starenja (12 nedelja/70°C) <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	12311-1	%	≥1.0 ≥1.0
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

Područje upotrebe i način ugradnje :

PERGAMIN, se koristi kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima podaščanih kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage. Postavlja se mehaničkim pričvrščivanjem na podaskane površine sa preklopom od 10cm. Proizvod nije otporan na vremenske promene pa ga je potrebno što pre zaštititi primarnim pokrivačem.

Skladištenje i transport :

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **EN 13859-1:2010 Tip W1 i SRPS EN 13859-1:2011**



09

Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001** .