

TEHNIČKI LIST

BITULIT M

Prethodni bitumenski premaz za hladan postupak

Opis proizvoda: BITULIT M je rastvor bitumena u organskom rastvaraču.

Osobine proizvoda: BITULIT M – odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz). Rastvarač u bitumenskom rastvoru ima karakteristiku da se brzo suši i tako ostaje tanak sloj bitumena. Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja. Bitulit M je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima. Proizvod ne sme doći u kontakt sa EPS-om, jer ga rastvara.

Karakteristika	SRPS Metoda	Jedinica mere	Deklarisano SRPS U.M3.240
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥ 30
Sadržaj rastvarača	U.M8.085	%	≤ 70
Tačka razmekšanja po PK	B.H8.613	°C	≥ 55
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	≥ 70
Postojanost na hladnoću	U.M8.085	°C	≥ +4
Vreme sušenja	U.M8.085	min.	nije uslovljeno

Područje upotrebe i način ugradnje : Koristi se kao prethodni premaz prvenstveno kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija na betonskim i čeličnim mostovskim objektima. Sa primenom Bitulita M ostvaruje se veza između podloge i prvog sloja u sistemu bitumenskih hidroizolacija na mostovskim objektima. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5°C. Vlažnost podloge mora biti manja od 4%. Promešati Bitulit M pre upotrebe. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suvu i očišćenu podlogu (beton, metal, stara hidroizolacija...).

Bitulit M se mora sasvim osušiti pre nanošenja ostalih slojeva hidroizolacije (najmanje 12-24h). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m² za beton i 200 g/m² za metal.

Skladištenje i transport :

BITULIT M se pakuje u plastičnim kanisterima ili metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, topote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit M se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.240**.

Za proizvod je obavezan bezbednosni list.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001**.