

# TEHNIČKI LIST

## IZOFLEX P5 plus

**Hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom**

**Opis proizvoda:** IZOFLEX P5 plus je hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca, koji je sa obe strane obložen elastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa SBS-om) i zaštićen polietilenskom folijom sa donje i kvarcnim peskom sa gornje strane.

**Osobine proizvoda:** IZOFLEX P5 plus odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13969 Tip T, SRPS EN 13707. Traka ima, zbog dodatka SBS-a, povećanu postojanost na niske i visoke temperature i veliku elastičnost mase. Poliesterski filc daje proizvodu visoku otpornost na proboj i prekid.

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN 13707:2004+A2:2009 EN13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006
Uložak		poliesterski filc	
Površinska zaštita		pesak / polietilenska folija	
Dužina	1848-1	m	≥ 7,5
Širina	1848-1	m	≥ 1
Pravost trake	1848-1	20mm/10m	odgovara
Debljina trake	1849-1	mm	≥ 5,0
Vodonepropusnost	1928/2000	kPa	≥ 100
Vodonepropusnost posle veštačkog starenja (12 nedelja / 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 100
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ -15
Otpornost prema tečenju pri povišenim temperaturama	1110	°C	≥ 100
Otpornost na cepanje			
• uzdužno	12310-01	N	≥ 200
• poprečno			≥ 200
Otpornost spoja na smicanje			
• uzdužno	12317-1	N	1000 ± 10%
• poprečno			700 ± 10%
Dimenzionalna stabilnost			
• uzdužno	1107-1	%	≤ 0,6
• poprečno			≤ 0,6
Propustljivost vodene pare	1931	μ	NPD
Reakcija na dejstvo spoljnog požara	13501-5	razred	F <sub>ROOF</sub> ( t1 )
Reakcija na požar	13501-1	razred	E
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Annex A	-	otporan
Otpornost na statičko opterećenje	12730/A	kg	≥ 25
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥ 35
Otpornost na udar	12691/A	mm	≥ 1700
Otpornost na udar	12691/B	mm	≥ 2000
Prekidna sila			
• uzdužno	12311-1	N/50mm	1000 ± 10%
• poprečno			700 ± 10%
Izduženje			
• uzdužno	12311-1	%	≥ 40
• poprečno			≥ 40
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

23-01

**Područje upotrebe i način ugradnje :**

**IZOFLEX P5 plus**, se koristi kao međusloj u dvoslojnim sistemima ravnih krovova, koji su zaštićeni hidroizolacionom trakom sa UV zaštitom. Koristi se i u hidroizolaciji temelja i to u jednoslojnim sistemima protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom i u dvoslojnim sistemima vertikalnih i horizontalnih hidroizolacija koji su izloženi vodi pod pritiskom. Ugrađuje se varenjem, zavisno od područja primene celom površinom ili tačkasto. Pogodan je i za mehaničko pričvršćivanje. Spojevi zavarenih traka su sa preklopom od 10 cm i moraju biti vodonepropusni.

**Skladištenje i transport :**

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 10°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje otpadom:**

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **EN 13707:2004+A2:2009 i EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006 Tip T i SRPS EN 13707:2004 i SRPS EN 13969:2011.**



20

Broj EC sertifikata kontrole proizvodnje: **1404 – CPR – 2323.**

Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001.**

23-01