

TEHNIČKI LIST

KONDORPLAST REFLEX P4

Završna hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i plastomernim bitumenom

Opis proizvoda: KONDORPLAST REFLEX P4 je hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca, koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa APP-om), zaštićen polietilenskom folijom sa donje i prirodnim škrljcem sa gornje strane trake.

Osobine proizvoda: KONDORPLAST REFLEX P4 odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13707. Traka ima, zbog dodatka APP-a, povećanu otpornost na starenje, UV zračenje i visoke temperature. Poliesterski filc daje proizvodu visoku otpornost na proboj i prekid, a posip od škrljca štiti traku od dejstva sunca i starenja.

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN 13707:2004+A2:2009
Uložak		poliesterski filc	
Površinska zaštita		škrljac / polietilenska folija	
Dužina	1848-1	m	≥ 7.5
Širina	1848-1	m	≥ 1
Pravost trake	1848-1	20mm/10m	odgovara
Masa trake po jedinici površine	1849-1	kg/m ²	≥ 5.2
Vodonepropusnost	1928/2000	kPa	≥ 100
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ 0
Otpornost prema tečenju pri povišenim temperaturama	1110	°C	≥ 120
Otpornost na cepanje • uzdužno • poprečno	12310-01	N	NPD
Otpornost spoja na smicanje • uzdužno • poprečno	12317-1	N	NPD
Dimenzionalna stabilnost • uzdužno • poprečno	1107-1	%	≤ 0.6 ≤ 0.6
Propustljivost vodene pare	1931	μ	NPD
Reakcija na dejstvo spoljnog požara	13501-5	razred	F _{ROOF} (t1)
Reakcija na požar	13501-1	razred	E
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Annex A	-	otporan
Otpornost na statičko opterećenje	12730/A	kg	NPD
Otpornost na udar	12691/B	mm	NPD
Prekidna sila • uzdužno • poprečno	12311-1	N/50mm	≥ 600 ≥ 350
Izduženje • uzdužno • poprečno	12311-1	%	≥ 30 ≥ 30
Fleksibilnost pri niskim temperaturama posle veštačkog starenja (12 nedelja/70°C)	1296/1109	°C	≤ +4
Otpornost prema tečenju pri povišenim temperaturama posle veštačkog starenja (12 nedelja / 70°C)	1296/1110	°C	≥ 110
Prianjanje posipa	12039	%	≤ 30
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

**Područje upotrebe i
način ugradnje:**

KONDORPLAST REFLEX P, se koristi u dvoslojnim sistemima ravnih krovova, kao završni sloj koji ih štiti od starenja i UV svetlosti. Ugrađuje se varenjem, celom površinom. Spojevi zavarenih traka su sa preklopom od 10 cm i moraju biti vodonepropusni.

**Skladištenje i
transport:**

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje
otpadom :**

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **EN 13707:2004+A2:2009** i **SRPS EN 13707:2011**.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001**.