

# TEHNIČKI LIST

## Katjonska bitumenska emulzija KP 55

### Katjonska polustabilna bitumenska emulzija

**Opis proizvoda:** Katjonska polustabilna bitumenska emulzija **KP 55** je jednokomponentna homogena tečnost braon boje u kojoj su sitne čestice bitumena dispergovane u vodi

**Osobine proizvoda:** Emulzija odgovara zahtevima standarda **SRPS EN 13808:2013**. U kontaktu sa kamenim agregatom ili asfaltnom podlogom dolazi do raspadanja emulzije. Bitumen se veže za agregat ili podlogu, a izdvojena voda otparava.

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN13808:2013
Spoljni izgled	1425	/	tamno braon tečnost
Sadržaj bitumenskog veziva	1428	%	53-57 (razred 5)
Viskozitet sa STV aparatom na 40 °C (d=4 mm)	12846-1	s	5-70 (razred 5)
pH vrednost	12850	-	< 7
Brzina raspada	13075-1	-	70-155 (razred 3)
Homogenost – ostatak na siti 0.5 mm	1429	%	≤ 0.5 (razred 4)
Homogenost nakon 7 dana skladištenja – ostatak na situ 0.5mm	1429	%	≤ 0.5 (razred 4)
Adhezija za kameni agregat	13614	%	≥ 90 (razred 3)
Karakteristika bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja -Penetracija na 25 °C	13074-1/1426	1/10 mm	≤ 220 (razred 5)
Karakteristika bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja -Tačka razmekšavanja po PK	13074-1/1427	°C	≥ 35 (razred 8)
Karakteristika bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja nakon stabilizacije i starenja -Penetracija na 25 °C	13074-1/13074-2/ 14769/1426	1/10 mm	NPD
Karakteristika bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja nakon stabilizacije i starenja -Tačka razmekšavanja po PK	13074-1/13074-2/ 14769/1427	°C	NPD

**Područje upotrebe i način ugradnje:** Primenjuje se za prskanje podloge i kao vezni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Sa primenom emulzije obezbeđuje se veza između slojeva koja omogućava da se kolovozna konstrukcija ponaša kao jedna homogena ploča. Emulzija se nanosi iz distributera ili prskalica. Povoljno je da se emulzija zagreje na 40-60 °C. Kada se prska nevezana granulirana podloga utrošak emulzije je 0,5-1,5 kg/m<sup>2</sup>, a za vezanu granuliranu podlogu utrošak je 0,5 do 1 kg/m<sup>2</sup>. Za prskanje između asfaltnih slojeva potrebno je 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> emulzije

Pre upotrebe emulzija se mora promešati.

**Skladištenje i  
transport:**

Isporučuje se i skladišti u cisternama i metalnim buradima od 200 kg. Emulzija se skladišti na temperaturama iznad +5 °C. Rok upotrebe emulzije je najmanje 8 nedelja od datuma isporuke emulzije.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje  
otpadom:**

Proizvod se ne sme izliti u vodene tokove ili kanalizaciju. Mesta gde je proliven proizvod apsorbuju se peskom ili piljevinom. Sa otpadnim (osušenim) proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **EN 13808:2013** i **SRPS EN 13808:2013 za tip C 55 B 3**

Broj EC sertifikata kontrole proizvodnje: **1404 – CPR – 2322**



Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001**.