

TEHNIČKI LIST

BITUMENSKA MASA MZB

Masa za zalivanje sastavaka i pukotina

Opis proizvoda: Bitumenska masa MZB je homogena smesa bitumena i punila koja se primenjuje po toplom postupku

Osobine proizvoda: MZB masa odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.095 (Masa za zalivanje sastavaka na kolovozima - Uslovi kvaliteta). Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristika	SRPS Metoda	Jedinica mere	Deklarisano SRPS U.M3.095
Sadržaj elastomer bitumena	U.M3.095	%	≥ 50
Sadržaj punila	U.M3.095	%	< 50
Tačka razmekšanja po PK	B.H8.613	°C	≥ 85
Postojanost na toploti -posle 1h -posle 2h	U.M3.095	/	1.2 - 4 max. 8
Postojanost na hladnoću	U.M3.095	°C	≤ -10
Postojanost prema taloženju u vrućem stanju	U.M3.095	%	≤ 5
Moć izlivanja	U.M3.095	°C	180 - 190

Područje upotrebe i način ugradnje: MZB masa se primenjuje za zalivanje sastavaka na kamenim i betonskim kolovozima, zalivanje pukotina u kolovoznom zastoru na manjeopterećenim saobraćajnicama. Pre nalivanja mase preporučuje se premazivanje spojeva sa prethodnim bitumenskim premazom Bitulitm. Na osušeni Bitulit, naliva se pripremljena vruća bitumenska masa temperature od 180 – 190 °C. Prosečna potrošnja mase za zatvaranje spojnice: širine 10mm, dubine 10mm i dužine 1m iznosi u proseku 0,12 kg/m'.

Skladištenje i transport: MZB masa se isporučuje u kartonskoj ili metalnoj ambalaži. Skladišti se u natkrivenom prostoru.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom: Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.095**

Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001** .