

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN 14695:2010
Uložak	poliesterski filc		
Površinska zaštita	pesak / polietilenska folija		
Dužina	1848-1	m	≥ 7.5
Širina	1848-1	m	≥ 1
Pravost trake	1848-1	20mm/10m	odgovara
Debljina trake	1849-1	mm	≥ 5.0
Vodonepropusnost	1928/2000	kPa	≥ 100
Vodonepropusnost posle veštačkog starenja (12 nedelja / 70°C)	1296/1928	kPa	odgovara
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ -20
Otpornost prema tečenju pri povišenim temperaturama	1110	°C	≥ 100
Prekidna sila • uzdužno • poprečno	12311-1	N/50 mm	≥ 800 ≥ 800 -10%
Izduženje • uzdužno • poprečno	12311-1	%	≥ 40 ≥ 40
Dimenzionalna stabilnost • uzdužno • poprečno	1107-1	%	≤ 0.6 ≤ 0.6
Dimenzionalna stabilnost • uzdužno • poprečno	1107-1 (1h/160 °C)	%	≤ 1 ≤ 1
Upijanje vode	14223	%	≤ 2
Početna količina posipa	12039 (dodatak B)	g/m ²	300±100
Fleksibilnost pri niskim temperaturama posle veštačkog starenja (12 nedelja/ 70°C)	1296/1109	°C	≤ -15
Otpornost prema tečenju pri povišenim temperaturama posle veštačkog starenja (12 nedelja/70°C)	1296/1110	°C	≥ 100
Čvrstoća veze (na 23°C)	13596	N/mm ²	≥ 0.4
Čvrstoća pri smicanju (na 23°C)	13653	N/mm ²	≥ 0.2
Sposobnost premošćavanja pukotina	14224	°C	≤ -10
Kompatibilnost hidroizolacionog sistema pri zagrevanju (90 dana/50°C) – cvrstoća pri smicanju	14691	%	≥ 75
Otpornost trake pri zbijanju asfaltnog sloja	14692	/	odgovara
Ponašanje bitumenskih traka pri ugrađivanju livenog asfalta	14693	/	odgovara
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

PODRUČJE UPOTREBE

- Za horizontalnu hidroizolaciju u sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata, gde su povećani zahtevi postojanosti na niskim i visokim temperaturama
- Za jednoslojnu ili višeslojnu hidroizolaciju parkinga, trgova, platoa i garaža

INFORMACIJE O PRIMENI

Ugrađuje se varenjem 100% za podlogu i na preklopima. Preklopi u poprečnom pravcu su 10 cm, a u podužnom 15 cm.

Temperatura vazduha: minimalno +5 °C
maksimalno +30 °C

Relativna vlažnost vazduha: maksimalno 80%
Relativna vlažnost podloge: maksimalno 4%

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad +5 °C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.